PURE TECH ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЧИСТОТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

PURETECH® WIP9091/9092
САЛФЕТКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Описание

Отличное решение для общей уборки. Благодаря своей уникальной структуре тканые салфетки отвечают самым высоким требованиям к очистке в чистых помещениях. Могут применяться в сухом и влажном состоянии.

Характеристики

Артикул:	WIP9091	WIP9092
Материал:	25% полиамид/75% полиэстер	
Тип края:	Герметично запаян (лазерная резка)	
Стерильность:	Нестерильные	
Цвет:	Белый	
Плотность листа (г/м²):	210	
Размер листа (см):	23×23	31×31
Упаковка:	100 шт.	
Транспортный короб:	10 упаковок	
Срок годности:	Не ограничен	

Сертификат анализа на каждую партию

ISO 3 4 5 6 7 8
GMP A B C D

Сферы применения

Преимущества

- Благодаря прочному соединению нитей гарантирована стойкость к истиранию
- Трикотажное плетение и рельефность рисунка обеспечивает высокую впитываемость
- Безопасны для здоровья, не содержит силикон, амиды и ДОФ
- Кромка салфетки герметизирована посредством лазерной резки
- Высокая степень очистки благодаря микрофибре
- Выдерживают обработку автоклавом

Условия хранения

Хранить в герметично закрытой упаковке. В сухом, чистом, хорошо вентилируемом складском помещении, в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре не выше +25 С°.

Упаковка

Двойная вакуумная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать салфетки из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дез-им средствам.

Применение

- Очистка оборудования
- Протирка оборудования
- Очистка поверхностей от пыли
- Полировка деликатных поверхностей

Характеристики		Значение	Метод тестирования
Впитывающая способность	Сорбционная емкость, мл/м² Сорбционная скорость, сек/см	410 ≤2	IEST-RP-CC004.3, Sec.8.12
Сухой остаток	Экстрагент деионизированной воды, г/м² Экстрагент изопропила, г/м²	≤0,2 ≤0,1	IEST-RP-CC004.3, Sec.7.12
LPC	Частицы p≥0,5 мкм, млн/м²	1,3	IEST-RP-CC004.3, Sec.5.1
Ионная хромография	Хлорид, мкм Сульфат, мкм Т-анионы, мкм	≤2 ≤2 ≤4	IEST-RP-CC004.3,Sec.7.2.2